

**Produkt Information:**

# Rustik Topcoat 229

**Vandbaseret coating til forsegling af spartlede overflader****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Rustik Topcoat 229 er en vandbaseret coating som anvendes til at forstærke spartlede overflader og øge resistensen over for slag, ridser og fugtpåvirkning.

Efter påføring, bibeholdes det rustikke udseende af spartelmassen og eventuelt farvespil fremhæves.

**Fysiske / kemiske data:****Grunder:**

|             |  |
|-------------|--|
| Type:       | Vandbaseret styrenacryl dispersion   |
| Farve våd:  | Hvid   |
| Farve tør:  | Transparent  |
| Konsistens: | Tyndt flydende   |
| Holdbarhed: | Mindst 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit. |
| Emballage:  |  |

| Varenr. | Størrelse | DB-nr.  |
|---------|-----------|---------|
| 22901   | 1 ltr     | 2002386 |

**Brugsanvisning:**

|               |  |
|---------------|--|
| Forberedelse: | Det spartlede område aftørres, så overfladen er ren og støvfri. Påsæt malertape på kanter, der støder op til overfladen  |
| Fortynding:   | Produktet kan fortykke over tid, og bør i så fald fortyndes med vand. Konsistensen skal være som mælk, for at opnå optimal ind sugning i overfladen.   |
| Påføring:     | Rustik Topcoat fordeles med korthåret rulle (lakrulle) i et tyndt, jævnt lag på overfladen. Hvis der ses overgange mellem rulle sporerne køres over en ekstra gang – gerne i forskellige retninger.<br><br>Alternativt kan Dana Rustik Topcoat fortyndes (ca. 1 dL vand til 5 dL topcoat) og påføres med tryksprøjte i en afstand af 30-40 cm fra væggen. Det er vigtigt at der ikke kommer for tykt lag på og ved eventuelle løbere, duppes hurtigt med en klud, for at sikre at disse ikke bliver synlige i det færdige arbejde. Kan fortyndes yderligere med vand ved behov.<br><br>Tørretid: Ca. 2-3 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed<br>Ønskes en stærkere overflade, og et mere blank udseende, kan der påføres endnu et lag topcoat. |
| Rækkeevne:    | Ca. 8 m <sup>2</sup> /liter.   |
| Tørretid:     | Ca. 2 timer.   |
| Rengøring:    | Uhærdet topcoat fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens   |

