

Produkt:
DANAFIX 182

Revisionsdato: 22.04.2013
(Erstatter: 30.12.2011)

Leverandør: DANA LIM A/S
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

Udfærdiget af: Laboratoriet, Kristian K. Pedersen

Produktbeskrivelse og anvendelse:

DANAFIX 182 er en speciallim der anvendes til limning af tekstiler mod træ, pap, karton o. lign. Limen giver en stærk, transparent og meget fleksibel limfuge.

Anvendelse:

Kacheringsmaterialer:

182

Tekstiler.....	●
Papir.....	●

Underlagsmateriale:

Pap.....	●
Karton.....	●
Træ.....	●

Påføring:

Pensel.....	●
Rulle.....	●
Valse.....	●
Dysse.....	●

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
7437	1000 liters container

Fysiske / kemiske data:

Lim:

182

Type.....	VAE-copolymer
Farve.....	Hvid
Tørstofindhold.....	60 %
Viskositet(Brookfield, 20 rpm).	3.800 cP
Vægtfylde.....	1,1 kg/L
pH:.....	4-5
Holdbarhed:.....	Min 12 mdr. i uåbnet emballage

Limfuge:

Farve:.....	Transparent
-------------	-------------

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene, tørre, fri for fedtstof, slipmidler samt løse partikler.
Fortynding:	Limten leveres klar til brug, men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
Påføring:	Limten påføres den ene flade i et tyndt og ensartet lag, f.eks. med valse, dyse, pensel eller rulle. Emnerne samles mens limten er våd.
Åbentid:	Den påførte limmængde samt emnernes sugsevne har meget stor indflydelse på limens åbentid.
Tørretid:	Limten tørrer ved fordampning af vand. Den påførte limmængde samt emnernes sugsevne og temperatur har derfor meget stor indflydelse på limens tørretid. Limten vil være fuldt tør efter ½ - 4 timer.
Rengøring:	Værktøj m.m. rengøres med varmt vand mens limten endnu er våd. Tør lim fjernes ved iblødsætning i varmt vand eller med sprit eller acetone.
Opbevaring:	Opbevares køligt (max. 20 °C) i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Andre oplysninger:

DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:

- 100-serien: Kontakt og skumpolsterlim**
- 200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime
- 300-serien: Væglim
- 400-serien: Trælim
- 600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
- 700-serien: Papir-, emballage-, avislim
- 800-serien: Smeltelim
- 900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.