

Produkt:
DANAFIX 722

Revisionsdato: 13.05.2013
(Erstatter: 23.12.2011)

Leverandør: DANA LIM A/S
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

Udfærdiget af: Laboratoriet, Kristian K. Pedersen

Produktbeskrivelse og anvendelse:

DANAFIX 722 er en specialudviklet vandbaseret dispersionslim til limning af tætte materialer mod sugende underlag.

Materialer:

722

Papir:.....	●
Pap:.....	●
Lakerede overflader:...	●
PE-belagte overflader:..	●
Voksede overflader:....	●
Metalfolie:.....	●
PE-, PP-folier:.....	○
PVC:.....	●
Tekstiler:.....	●
Læder:.....	●

- Anbefales
- Lav forsøg med aktuelle coatede overflade

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
8793	1000 l container

Fysiske / kemiske data:

Lim:

722

Type:.....	VAE
Farve:.....	Hvid
Tørstofindhold [%]:.....	58
Viskositet [cP]:.....	10.000
Vægtfylde [kg/ltr.]:.....	1,0
pH:.....	4 – 6
Holdbarhed:.....	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Limfuge:

Farve:.....	Transparent
-------------	-------------

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstof, slipmidler samt løse partikler.
Fortynding:	Limene leveres klar til brug men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
Påføring:	Limene påføres den ene flade i et tyndt ensartet lag, f.eks. med valse, dyse, pensel eller rulle.
Åbentid	Den påførte limmængde samt emnernes sugeegenskaber har meget stor indflydelse på limens åbentid.
Tørretid	Limene tørrer ved fordampning af vand. Den påførte limmængde samt emnernes sugeegenskaber og temperaturen har derfor stor indflydelse på limens tørretid. Allerede efter kort tid opnås papirbrud. Styrken vil herefter stige og vil være fuldt hærdet efter ca. ½ - 4 timer.
Rengøring:	Våd lim afvaskes med vand. Hærdet lim fjernes med acetone.
Opbevaring:	Opbevares køligt (max. 20 °C) i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Andre oplysninger:

DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:

100-serien: Kontakt og skumpolsterlim
200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og Methacrylatlim
300-serien: Væglim
400-serien: Trælim
600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
700-serien: Papir-, emballage-, avislim
800-serien: Smeltelim
900-serien: Rensevæsker, slipmidler m.m.

700-serien Papir-, emballage- og avislim omfatter følgende grupper:

700-serien: Diverse speciallim
710-serien: Papirlim med lang åbentid
730-serien: Hæfteklæbende lim (til selvkæbende labels etc.)
740-serien: Limning af vanskelige (f.eks. voksede) overflader
750-serien: Limning af lakerede overflader
760-serien: Bogbinderlim
770-serien: Avislim
780-serien: Limning af vanskelige overflader (valse- og dysepåføring)
790-serien: Limning af ubehandlet pap/papir

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.