

**Produkt:**
**D-coll 2190**
**Revisionsdato:** 05.09.2018  
(Erstatter: 21.12.2015)

**Leverandør:** DANA LIM A/S  
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk  
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

**Udfærdiget af:** Bo Brehmer

**Produktbeskrivelse og anvendelse:**

D-coll 2190 er specielt egnet til kantlimning, men kan også anvendes til alle almindelige forekommende monteringslimninger i træindustrien.

**Varenummer:**

20 kg spand:.....  
650 kg i container:.....

ZVF2190SP20
6050386

**Fysiske / kemiske data:**
**Lim:**
**D-2190**

Type:.....	Vandbaseret PVAc dispersion
Farve:.....	Hvid
Tørstofindhold [%]:.....	50%
Viskositet (Brookf.RVF, 20 rpm) [cP]:.....	29.000 ± 3.000
Vægtfylde [kg/ltr.]:.....	1,1
pH:.....	4 – 6
Holdbarhed:.....	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

**Limfuge:**

Farve:.....	Mat transparent
-------------	-----------------

## Brugsanvisning:

<b>Forberedelse:</b>	Limfladerne skal være godt tilpassede, rene og tørre, fri for fedtstof, slipmidler samt løse partikler. Bedste resultat opnås på nyforarbejdet træ.
<b>Påføring:</b>	Påfør limen på den ene flade. Ved limning af hårde træsorter kan man med fordel påføre lim på begge flader og øge ventetiden samt pressetiden.
<b>Træfugtighed:</b>	8 - 14 %
<b>Limmængde:</b>	100-200 g/m <sup>2</sup> afhængig af emnernes overflade samt kravet til åbentid.
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	10 - 30 °C.
<b>Åben ventetid:</b>	5 - 10 min. 20 °C, 50 % RF, fyr 9 % fugt Sugende materialer, sparsom limpåføring, lav luft- og materialefugtighed og megen ventilation kan influere på de angivne tider.
<b>Rengøring:</b>	Våd lim fjernes med vand. Hærdet lim kan kun fjernes ved længere tids iblødsætning i varmt vand eller med organiske opløsningsmidler (f.eks. acetone).
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt (max. 20 °C) i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

**Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.**

## Sikkerhed:

<b>Sundhedsfareklasse:</b>	Ingen
<b>Brandfareklasse:</b>	Ingen
<b>MAL-kode:</b>	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

## Andre oplysninger:

**DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:**

100-serien: Kontakt og skumpolsterlim  
200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime  
300-serien: Væglim  
400-serien: Trælim  
600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.  
700-serien: Papir-, emballage-, avislim  
800-serien: Smeltelim  
900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.