

Produktinformasjon:

Rustik Topcoat 229

Vannbaseret coating til forsegling av sparklede overflater**Produktbeskrivelse & bruk:**

Rustik Topcoat 229 er en vannbasert coating som benyttes til å forsterke sparklede overflater og øke resistensen mot slag, riper og fuktpåvirkning.

Etter påføring, bibeholdes det rustikke utseende av sparkelmassen og eventuelt fargespil fremheves.

**Fysiske / kjemiske data:**

| | |
|-------------|--|
| Type: | Vannbasert styrenacryl dispersion |
| Farge våt: | Hvit |
| Farge tørr: | Transparent |
| Konsistens: | Tynnt flytende |
| Holdbarhet: | Minst 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig og tørr oppbevaring. Oppbevares frostfrit. |
| Emballage: | |

| Varenr. | Størrelse | DB-nr. |
|---------|-----------|---------|
| 22901 | 1 ltr | 2002386 |

Bruksanvisning:

| | |
|---------------|---|
| Forberedelse: | Det sparklede område tørkes, så overflaten er ren og støvfri. Sett på maskeringstape på kanter, som støter opp til overflaten |
| Fortynning: | Kan om nødvendig tynnes med vann. |
| Påføring: | Rustik Topcoat fordeles med korthåret rull (lakkrule) i et tynnt, jevnt lag på overflaten. Hvis overganger mellom rullesporene er synlige, rulles over en gang til – gjerne i forskjellige retninger. Alternativt kan Dana Rustik Topcoat tynnes (ca. 1 dL vann til 5 dL topcoat) og påføres med trykksprøyte i en avstand av 30-40 cm fra veggen. Det er viktig at det ikke kommer for tykt lag på og ved eventuelle renning, dyppes raskt med en klut, for å sikre at disse ikke blir synlige i det ferdige resultat. Kan tynnes ytterligere med vann ved behov. Tørketid: Ca. 2-3 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet Ønskes en sterkere overflate, og et blankere utseende, kan det påføres enda et lag topcoat. |
| Dekkeevne: | Ca. 8 m ² /liter. |
| Tørketid: | Ca. 2 timer. |
| Rengjøring: | Uherdet topcoat fjernes med vann og såpe. Verktøy rengjøres med vann mens produktet ennå er vått. Herdet topcoat fjernes mekanisk, men kan evt. bløtjøres med aceton. |

