

**Produktinformation:**

# Budget Silikon 576

**Allround, neutral och höglastisk****Produktbeskrivning och användning:**

Budget Silikon 576 är en allround neutral 1-komponent fogmassa. Den härdar med hjälp av reaktion med luftens fuktighet, och bildar en elastisk fog som kan klara rörelse på upp till +/- 25 %

Budget Silikon 576 används till badrum, duschkabiner, mellan sanitetsinstallationer. Budget Silikon 576 är särskilt lämpelig för släta ytor som glas och emalj.

Budget Silikon 576 är beständig mot väderlek och därför lämpelig till fogning kring dörrar och fönster.



Medlem av SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Fogmassa:**

Typ: Neutralhärdande elastisk silikonfogmassa  
 Fungicidbehandlad: Ja  
 Hållbarhet: 1 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.  
 Förpackning:

Artikelnr.	Kulör	Emballage
75691	Transparent	300 ml patron
75692	Vit	300 ml patron
75693	Grå	300 ml patron

**Härdad fogmassa:**

Övermålningsbar: Nej  
 Elasticitet: +/- 25 %  
 Beständighet: Tål hög vattenpåverkan, får inte används för akvarielimning.

CE

DANA LIM A/S  
 Københavnsvej 220  
 DK-4600 Køge  
 14

DOP: 15651-0574-1

EN 15651-1  
 F-EXT-INT CC

EN 15651-2  
 G CC

EN 15651-3  
 S

## **Bruksanvisning:**

- Dimensionering av fogen:** Fogen där Budget Silikon 576 ska användas bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogsubstansen är mindre än +/- 25 %. För att kunna ta upp maximal fogrörelse bör fogens bredd vara minst 6 mm och max 30 mm. Fogdjupet är normalt halva fogbredden, dock minst 5 mm och max 10 mm. Använd bottningslist i korrekt dimension som placeras efter önskat fogdjup.
- Förberedning av underlag:** Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, olja, fett, damm och lösa partiklar. Budget Silikon 576 kan normalt användas utan primer på ytor som glas, emalj, de flesta metaller, plasttyper, målade ytor, samt trä, betong och mursten.
- Då det i praktiken förekommer variationer i de olika material bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan fogningen påbörjas – särskilt vid större arbeten.
- Det rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas direkt efter applicering av fogmassan.
- Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid temperatur från +5 °C till +40 °C och minst 30 % RH.
- Applicering:** Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.
- Fogen trycks på plats och slätas noggrant med en tvålmättad fogpinne omedelbart efter applicering.
- Härdning:** Skinnbildning: ca 5 - 15 minuter vid 23 °C och 50 % RF.  
Klibbfri: ca 1 - 4 timmar vid 23 °C og 50 % RF.  
Härdning: 1 – 2 mm/dygn, beroende av luftfuktighet och temperatur.  
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperatur och lägre luftfuktighet.
- Efterbehandling:** Budget Silikon 576 kan inte övermålas.
- Rengöring:** Verktyg rengörs och fogmassan avlägsnas med t.ex. Wipes 915 eller acetone. Härdad fogmassan avlägsnas mekaniskt eller med Silikonrens 911. Händer och hud tvättas med Wipes 915 eller tvål och vatten.

## **Säkerhet:**

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046-57070 – INFO@DANALIM.SE**