

Produktinformation:

Epoxy Universal 335

Universellt starkt epoxilim**Produktbeskrivning & användning:**

Epoxy Universal 335 är ett starkt 2-komponent epoxilim i en praktisk dubbelspruta, som säkerställer att blandningsförhållandet mellan lim och härdare blir korrekt.

Limmet är vattenbeständigt och klarar de flesta lösningsmedel.

Epoxy Universal 335 används i limningar där det ställs höga krav på styrka och beständighet.

Lämplig till många olika material, t ex. metaller, trä, glas, porslin, läder och plasttyper som hård PVC, polystyren, plexiglas och polyester.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

2-komponent epoxilim

Kulör:

Klar (lim)

Gulaktig (härdare)

Konsistens:

Lättflytande

Densitet:

ca 1,16 g/cm³

Hållbarhet:

Minst 2 år vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Emballage:

Artikelnummer	Förpackning
1755	24 ml dubbelspruta

Limfog:

Kulör:

Svag gul ton

Temperatur:

-30°C till +90°C

Beständighet:

God beständighet mot vatten och kemikalier.



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar.*
- Limmets vidhäftning är beroende av korrekt förbehandling av limytorna. Innan limning bör ytorna avfettas med t ex. aceton. Bäst resultat får man om ytorna slipas lätt och därefter avfettas.*
- Blandning:** *Vrid av plastlåset på dubbelsprutan. Tryck jämnt på kolven så lika mycket lim kommer ut från båda kamrarna. Förslut därefter sprutan igen med plasthatten som trycks ut från kolvens mittdel. Blanda noggrant i ca 45 sekunder så är limmet klart att använda.*
- Brukstid:** *Limmet bör användas inom 1,5 timmar efter blandning.*
- Användningstemperatur:** *+5 - 35°C*
- Applivering:** *Applicera ett tunt och jämnt skikt på båda ytorna som ska limmas ihop. Pressa ihop ytorna och fixera i ca 6 timmar vid 20°C.*
- Härdningstid:** *Efter ca 24 timmar vid 20°C har limmet nått full styrka. Vid lägre temperaturer är härdningstiden längre.*
- Rengöring:** *Ohärdat lim kan tvättas av med t ex. aceton. Överskottslim skärs av med en kniv innan det härdat helt. Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Epoxy Universal 335 - Reviderat 2021-06-01 - Sida 2/2