

Produktinformation:

Lättspackel Medium Proffs 637

Professionellt högkvalitets lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium Proffs 637 är ett färdigblandat lättspackel av yppersta kvalitet.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Lättspackel Medium Proffs 637 är specialutvecklat till professionell skarvspackling av gipsskivor. Produktens konsistens gör det enkelt att utföra spackling och montering av pappersremsa.

Vidare är produkten mycket lämplig till bredspackling av täta underlag med minimal risk för blåsbildning, exempelvis målad strukturtapet eller väv.

Lättspackel Medium Proffs 637 har god fyllförmåga och sjunker minimalt. Den kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Expanderad perlit, aluminiumsilikat och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,1 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Applicering:** *Lättspackel Medium Proffs 637 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 4 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Gipsskivemontage utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".*
- Vid bredspackling på täta underlag är det viktigt att det första skiktet spackel läggs på tillräckligt tjockt så att eventuell struktur i underlaget täcks. Det första skiktet får inte skrapspacklas eller läggas på för tunt. Då är det stor risk att det uppkommer blåsor på ytan som inte kan arbetas bort när nästa skikt spackel appliceras.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet slitortt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Lättspackel Medium Proffs 637 – Reviderat 2019-07-11 - Sida 2/2