

Produktinformation:

Mästerspackel Medium 625

Färdigblandat lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Mästerspackel Medium 625 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm. i torra utrymmen.

Mästerspackel Medium 625 kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Denna produkt har testats och godkänts som en produkt med låga utsläpp enligt M1 och Ecode klassificering.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
79930	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Kraftigt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.*
- Applicering:** *Mästerspackel Medium 625 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 4 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Mästerspackel Medium 625 - Reviderat 2020-04-14 - Sida 2/2