

**Produktinformasjon:**

# Acryl Extra 505

**Fthalatfri akrylfugemasse, kan slipes og overmales****Produktbeskrivelse & bruk:**

Acryl Extra 505 er en spesialutviklet, fthalatfri akrylfugemasse til fuger og sprekker innendørs i tørre rom. Fugemassen synker minimalt, kan slipes og gir et perfekt grunnlag for etterfølgende finish med maling.

Acryl Extra 505 benyttes til innendørs fuging og tetting av mindre sprekker og hull på panel, karmen, plateskjøter, lette skillevegger m.m.

Acryl Extra 505 lever opp til de strenge miljø- og inneklimakrav som stilles fra Svanemerking og M1-merking.

Acryl Extra 505 er CE-merket jf. EN 15651-1, F-INT. Se produktets ytelsesevne deklarasjon for ytterligere informasjon.



5097-0012

**Fysiske / kjemiske data:****Fugemasse:**

Type: Vannbaset akrylfugemasse  
 Fungicidbehandlet: Nei  
 Konsistens: Pastøs, tixotropisk masse  
 Egenvekt: ca 1,65 kg/liter  
 Holdbarhet: Minimum 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring. Beskyttes mot frost.  
 Emballasje:

Varenr.	Farve	Størrelse
50532	Hvid	290 ml

**Herdet fugemasse:**

Overmalbar: Ja  
 Svinn: ca 15 %  
 Bestandighet: Temperatur: ca -25°C til +80°C  
 Vann: Tåler fukt, men er ikke vannbestandig.



## **Bruksanvisning:**

- Dimensjonering av fugen:** Fugemassen kan brukes i fuger opp til 15 mm bredde. Bruk bunnfyllingslist i korrekt dimensjon som plasseres i ønsket fugedybde.
- NB!** Ved mange byggeoppgaver vil det i løpet av de første månedene foregå en akklimatisering av de bygningsmaterialer som er benyttet. Dette vil særlig være tilfelle i perioden etter at man tar det i bruk, og man varmer opp lokalene. Dermed kan det oppstå et større svinn mellom bygningsdelene, enn en fugemasse har mulighet for å ta opp. Dette er spesielt tilfelle hvis fugene er smale. Det kan derfor oppstå sprekke-dannelser, som i etterkant må fuges igjen (når bygget har nådd sin likevekt i forhold til bruksforholdene).
- Forberedelse av materialer:** Fugesidene skal være rene, tørre, frie for slippmiddel, fett, støv og løse partikler. Acryl Extra 505 kan benyttes på overflater som tre, betong, murstein m.m. Meget porøse flater primes med en blanding av 50 % akrylfugemasse i 50 % vann.
- Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid gjøres tilstrekkelige vedheftningsforsøk før man setter i gang- spesielt ved store oppgaver.
- Ved fuging anbefales det å bruke maskeringstape, som fjernes igjen umiddelbart etter påføring av fugemassen
- Brukstemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
- Påføring:** Patronens tupp skjæres av med en skarp kniv, og deretter skjæres selve spissen med et skrå snitt, som er litt mindre enn fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjelp av hånd- eller trykkluft pistol. Fugen trykkes på plass og gattes omhyggelig med en våt svamp, våt klut, fugepinne eller lignende senest 5 - 10 minutter etter påføring.
- Dekkevne:** For en fuge med tverrsnitt 5 x 5 mm dekker en patron ca. 12 løpemeter.
- Herding:** Hindedannelse: ca. 5 minutter ved 23 °C og 50 % RF.  
Overflatetørr: ca. 10 minutter ved 23 °C og 50 % RF.  
Gjennomherdet: 1 dag ved smale sprekker. Større fuger krever lenger herdetid.  
Fugemassen herder langsommere ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet.
- Etterbehandling:** Etter herding kan Acryl Extra 505 slipes og overmales med de fleste malingstyper. På grunn av de mange forskjellige produkter på markedet, anbefaler vi at man utfører prøver. Spesielt for matte typer maling kan det oppstå krakelering.
- Renngjøring:** Værktøy rengjøres og fugemasse fjernes med f.eks. varmt vann.  
Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.  
Hender og hud vaskes med vann og såpe.

## **Sikkerhet:**

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. +45 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. +45 56 64 00 75**