

## Informacija apie gaminį:

# Turbo Tack 291

**Sunkių elementų tvirtinimui prie sienų ir lubų be papildomo prilaikymo****Bendrasis aprašymas ir naudojimas:**

*Turbo Tack 291 – neutralūs klijai, stingstantys reaguodami su aplinkos drėgme. Klijų sudėtyje nėra tirpiklių ar ftalatų. Suformuoja stiprią, tačiau elastingą jungtį, kuri atlaiko statybinių elementų judėjimą.*

*Turbo Tack 291 naudojami sunkiems elementams tvirtinti prie sienų, lubų ar grindų pastatų viduje ar išorėje. Galima montuoti veidrodžius, įvairias statybines plokštes ir pan. be papildomo prilaikymo. Gerai kimba prie daugumos medžiagų: medžio, stiklo, betono, plytų, stiklo pluošto, dažytų paviršių, organinio stiklo, PVS ir kai kurių gumos tipų.*

*Turbo Tack 291 labai atsparus klimatiniams pokyčiams.*

*Galima naudoti Nordic Ecolabel ženklų žymimams konstrukcijoms.*

**Fizikinės / cheminės savybės:****Klijai:**

Tipas:

*Neutralūs vieno komponento modifikuoti silano polimerai (SMP) stingstantys drėgmėje*

Fungicidai:

*Nėra*

Konsistencija:

*Tiksotropinė*

Galiojimo laikas:

*Ne mažiau 24 mėn., laikant sandariai uždarytoje pakuotėje vėsioje vietoje*

Pakuotė:

*Pastaba: 75 ml pakuotės galiojimo laikas 12 mėn.*

Gaminio nr.	Pakuotė	Spalva
29175	75 mL tube	Balta
29132	290 mL cartridge	Balta
29162	600 mL foilbag	Balta

**Sustingę klijai:**

Dažymas:

*Yes.*

Kietumas:

*60-65 Shore A (ISO 868)*

Atsparumas tempimui:

*2.8 N/mm<sup>2</sup> (ISO 37)*

Pailgėjimas:

*ca 300 % (ISO 37)*

Atsparumas:

*Temperatūrai: -40 °C iki +90 °C*

*Klimatiniam senėjimui: Geras*



## Nurodymai vartotojui:

- Paruošimas:** *Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, neriebaluoti, nedulkėti, be atplaišų. Turbo Tack 291 naudojami tvirtinant prie plytų, betono, medžio, stiklo, daugumos metalų, daugumos dažytų paviršių, kai kurių plastmasės ir gumos tipų.*
- Praktikoje galimos įvairios medžiagų kombinacijos, todėl rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą, ypač prieš pradėdant didelių apimčių darbus.*
- Darbo temperatūra:** *Naudojamas nuo +5 °C iki +40 °C.*
- Klijavimas:** *Turbo Tack 291 užnešamas linijomis ant vieno iš paviršių. Priklausomai nuo pageidaujamo stiprumo, atstumas tarp linijų turi būti 3-20 cm. Kai kurie darbai gali pareikalauti ypatingos darbų atlikimo technikos, laikytis medžiagų tiekėjo nurodymų.*
- Išėiga:** *2 – 3 m<sup>2</sup>/tūbele, priklausomai nuo elementų dydžio ir reikalaujamo stiprumo.*
- Surinkimo laikas:** *5 - 10 minutės, priklausomai nuo medžiagų tipo ir temperatūros.*
- Surinkimas:** *Elementai atidžiai suspaudžiami.*
- 10 x 10 cm dydžio elementas, kurio paviršius maždaug 75% padengtas klijais, atlaiko 1 kg apkrovą, be papildomų tvirtinimų. Šiuos skaičius galima naudoti apytiksliai skaičiavimams, tikslesnis klijų kiekis nustatomas remiantis savo patirtimi.*
- Klijai pilnai sustingsta per 1 – 2 dienas, priklausomai nuo medžiagų, klijų užnešimo būdo. Drėgnoje ir šiltoje patalpoje klijai stings greičiau.*
- Valymas:** *Irankius valyti ir klijus pašalinti galima heptanu, vait spiritu arba servetėlėmis Wipes Sensitive 915. Sustingusius klijus galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas plauti vandeniu su muilu.*

## Sauga:

- Pavojingumo sveikatai klasė:** nėra
- Degumo klasė:** nėra

Daugiau informacijos galima rasti Saugos Duomenų Lapuose.

Informacija, pateikta šiuose lapuose, paremta ilgamete mūsų patirtimi ir laboratoriniais tyrimais ir gali būti naudojama kaip instrukcija ieškant optimalių darbo metodų. Kadangi mes negalime kontroliuoti konkrečių darbo sąlygų, negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus neteisingai naudojant mūsų gaminius. Duomenys šiuose lapuose yra informacinio pobūdžio. Visuomet rekomenduojame atlikti testą su Jūsų naudojamomis medžiagomis ir darbo sąlygomis.

**GAMINTOJAS: DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – [www.danalim.com](http://www.danalim.com)**  
ATSTOVAS: DANA LIM UAB – E.ŠIMKŪNAITĖS g.10 – VILNIUS - TEL (5) 246 18 70 - [info@danalim.lt](mailto:info@danalim.lt)