

Produktinformation

Primer 963

Primer til porøse og sugende flader

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Primer 963 er en special primer, der forbedrer vedhæftning af MS-, PU- og neutralhærdende silikonebaserede fugemasser på porøse og sugende flader som beton, mursten og træ.



Fysiske / kemiske data:

Primer:

Type:	1-komponent opløsningsmiddel baseret.
Farve:	Farveløs.
Konsistens:	Tyndtflydende væske.
Holdbarhed:	Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7576	300 ml. metalflaske	2303624

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler. Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.
Påføring:	Primer 963 påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren er synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne - brug evt. afdækningstape.
Rækkeevne:	Ved en fugebredde på 1 cm rækker 300 ml til 75 -180 m, afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid:	ca. 30 – 60 min. ved 20°C. Fugemassen appliceres straks efter primeren er helt tør, for at undgå evt. forurening af fugesiderne.
Rengøring:	Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone. Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.



Medlem af FO Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75