

Produktinformation:

Joint Filler 637

Special filler for joint filling of plasterboards**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Joint Filler 637 er en færdigblandet spartelmasse, der er velegnet til spartling af gipspladesamlinger indendørs i tørre rum.

Joint Filler 637 er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger - se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Joint Filler 637 opfylder kravene til M1-klassifikation

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type:	Vandbaseret spartelmasse med EVA-polymer dispersion
Farve:	Grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	Ca. 1,3 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring Opbevares frostfrit

Varenr.	Størrelse
63710	10 l.

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
Påføring:	Påføres med spartel. Til gipspladesamlinger påføres spartelmassen i den nedsænket samling. Papirtapen placeres i den våde spartelmasse, hvorefter et tynd lag spartelmasse påføres ovenpå. Spartelmasse skal være helt tør før næste påføring.
Rækkeevne:	Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m.
Tørretid:	Afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed, under normale omstændigheder er spartelmassen slibetør efter 8 - 10 timer. Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.
Rengøring:	Spartelmasse på huden og værktøj fjernes med vand og sæbe. Tørret spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.
Sikkerhed:	Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

