

Produkt Information:

Vådrum Sprøjtespartel 642

Professionel sprøjtbar sprøjtespartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Vådrum Sprøjtespartel 642 er en færdigblandet højqualitets letspartelmasse, der udmærker sig ved at have høj fugtbestandighed og er derfor egnet til sprøjtepåført spartling i vådrum på vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader, fibergips mm.

Vådrum Sprøjtespartel 642 er også velegnet til spartling af gipspladesamlinger. Produktets konsistens gør det nemt at spartle og montere sparteltape.

Optimal finish kan fås ved at glitte efter med en bredspartel, som giver et perfekt spartelresultat med minimalt slibearbejde.

Vådrum Sprøjtespartel 642 har god fyldeevne, synker minimalt og kan overmales med de fleste malingstyper.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963, type 3A. Se produktets ydeevnedeklaration for yderligere information.

Vådrum Sprøjtespartel 642 lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, og indeklimatestet iht. Ecodecode EC 1^{PLUS}.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:

Styrenakrylat dispersion

Partikelstørrelse:

Max: 0,2 mm

Farve:

Gråblå

Konsistens:

Pastøs

Vægtfylde:

ca. 1,05 kg/liter.

Holdbarhed:

Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7998	15 ltr	2431892

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:

Ja

Bestandighed:

Spartlen er fugtbestandig. Udsættes spartelmassen for kraftig eller direkte vandpåvirkning, skal den beskyttes ved f.eks. overmaling



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. Porøse eller stærkt sugende underlag bør grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.
- Påføring:** Vådum Sprøjtespartel 642 påføres med traditionelt sprøjtesparteludstyr til sprøjtespartel.
- Dyser:** Egnede størrelse på dyse:
Højtryk (ca. 200 bar): 539
Temperatur, slangelængde m.m. kan have indflydelse på valget af passende dyse.
- Lagtykkelse:** Ved spartling af lagtykkelser over 3 mm påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.
- Rækkeevne:** 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
Gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m
- Tørretid:** Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder er spartlen slibetør efter 8 – 10 timer.
- Rengøring:** Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.
Tørret spartelmasse fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vores informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Vådum Sprøjtespartel 642 – Revideret 27.03.2025 - Side 2/2