



Inspektion og estimeret levetid for Dana Lim - Danaseal Interior Hybrid 521, Sealflex Hybrid 522, MS Contractor 550 og Danaseal Contractor PF 552

Drift

Det anbefales at fjerne støv, alger, mos osv. fra overfladen jævnligt for at hindre misfarvning af fugens overflade, se vejledningen - Vedligeholdelse af MS fuger. Inspektion af fugen anbefales første gang efter 1 år, dernæst med 2 års mellemrum indtil det 10. år. Efter 10 år anbefaler vi et årligt eftersyn.

Estimeret levetid

En byggefuges levetid begrænses typisk af faktorerne fugeslip og/eller at overfladen er misfarvet eller begyndende erosion. Fugeslip skal forebygges/undgås ved korrekt dimensionering af fugen og overfladen kan holdes pæn ved rengøring/renholdelse eller overmaling.

Levetiden for 521, 522, 550 og 552 estimeres til 15-20 år under normale og ikke-ekstreme forhold.

Vedligeholdelse

For at få den længst mulige levetid af fugen skal følgende opfyldes:

- Korrekt fuge-dimensionering og montering af bagstop.
- Sikre optimal vedhæftning til hæftefladerne.
- Rengør eller mal fugen efter behov.

Reparationer

Fugestræk der ikke længere opfylder deres funktion eller på anden vis er beskadiget bør udskiftes. De dårlige fugestræk udskæres og kontakflader afrenses omhyggeligt, så de er rene, tørre og helt fri for olie og løse partikler. Til efterfugning vælges fugemasseprodukt af samme oprindelse som den oprindeligt anvendte fuge, - evt. primning kan være nødvendig – kontakt teknisk service.

Udskiftning

Hele udskiftninger af fugestræk foretages efter samme fremgangsmetode som for reparationer.

For supplerende litteratur henvises til:

- FSO Driftsvejledning for facadefuger.