

Svømmebassin og fugning

Til fugning af små og mindre private svømmebassin og spabade både ude og inde i omgivelser/påvirkning med mild klorkoncentration, kan du anvende Vådumssilicone 512 eller Danaseal Sanitary & Build 514.

Fugning kan udføres efter sædvanlige principper for bevægelsesfugearbejde for vådrum.

Fugningen udføres på rene, tørre underlag, - afvask/rens overflader så slipmiddel, fedtstof og biofilm er fjernet, overfladerne aftørres grundigt, men må gerne være let fugtige inden fugearbejdet sættes i gang.

Fugen lægges som beskrevet i det teknisk datablad for Vådumsfuge 512 eller 514. Fugen skal være helt udhærdet (forventet hærdetid ca. 1½ uge) inden fugen belastes.

Drift & vedligehold

Det anbefales at fjerne biofilm og fedtstof m.m. fra fugens overfladen jævnligt, for at hindre misfarvning og bakterievækst. Holdinspektion og eftersyn af fugen bør udføres minimum en gang årligt.

Estimeret levetid

En bassinfuges levetid begrænses typisk af faktorer som fugeslip, misfarvning eller begyndende erosion. Bakterie- og svampeangreb på fugens overflade begrænses af det fungicidstof som er tilsat i fugemassen, men med tiden udvaskes fungicidstoffet og fugemassen bliver gradvist mere sårbar for angreb og misfarves, almindeligvis har det kun æstetisk betydning og fugens funktion er ofte intakt.

Fugeslip skal forebygges ved korrekt dimensionering af fugen og overfladen kan holdes pæn ved jævnlig rengøring/renholdelse og afsluttende aftørring.

Levetiden for bassinfuger udført med Vådumssilicone 512 eller Danaseal Sanitary & Build 514. estimeres til 5-8 år under normale forhold, ved kraftigere eksponering fra vand/klorvand og højere klorkoncentrationer, må der forventes en betydelig forringelse af levetiden.

Reparationer

Fugestræk der ikke længere opfylder deres funktion eller på anden vis er beskadiget bør udskiftes. De dårlige fugestræk udskæres og kontaktflader afrenses omhyggeligt så de er rene, tørre og helt fri for olie og løse partikler. Til efterfugning vælges fugemasseprodukt af samme oprindelse som den oprindeligt anvendte fuge, - evt. primning kan være nødvendig – kontakt teknisk service.

Udskiftning

Hele udskiftninger af fugestræk foretages efter samme fremgangsmetode, som for reparationer.

For supplerende litteratur henvises til:

- FSO Driftsvejledning for vådrumsfuger

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.