

## Produkt Information:

# Parketlim 264

**Vandbaseret til sugende underlag****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Parketlim 264 er en vandbaseret dispersionslim, specielt udviklet til limning af stav- og mosaikparket samt ubehandlet lamelparket på sugende underlag som spartlet beton, spånplader, gummikork, korkment o.lign.

Limens tixotropiske konsistens gør den let at påføre, og den opnår hurtigt en stærk og let fleksibel limfuge.

Limmen er helt fri for organiske opløsningsmidler, og opfylder kravene til parketlim i.h.t. DIN 281.



Medlem af  Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Parketlim 264 er en vandbaseret dispersionslim, specielt udviklet til limning af stav- og mosaikparket samt ubehandlet lamelparket på sugende underlag som spartlet beton, spånplader, gummikork, korkment o.lign.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:	Vandbaseret co-polymer dispersion
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk
Tørstofindhold:	ca. 70 %
Vægtfylde:	ca. 1,3 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7205	10 ltr spand	3698743

**Afhærdet lim:**

Farve:	Beige
Bestandighed:	Alkali: Opfylder kravene i DIN 281



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Undergulvet skal være fast, rent, vedvarende tørt og plant.*
- Underlag af gulfvpartel primes med Primer 600 fortyndet med vand, i forholdet 1:5.  
Underlag af anhydrit primes to gange med Primer 600 fortyndet med vand. Første gang 1:5, anden gang 1:3. Primeren skal være helt tør før limpåføring.*
- Planhed:** *Må højst afvige  $\pm 2$  mm på en 2,0 meter retholt. Er gulvet ikke tilstrækkelig plant må det udspartles.*
- Fugtighed:** *Fugten i underlaget må max. være 65 % RF, målt ved en lufttemperatur på +18 °C til +25 °C. Fugtmåling skal foretages efter GSO Gulvfakta's regler.*
- Parketstavene akklimatiseres i det rum de skal lægges, efter leverandørens anbefalinger.. Rummet skal være lukket, opvarmet til +17 °C og have en luftfugtighed på 35 - 65 %. Dog skal rummets fremtidige ligevægtfugtighed og -temperatur være opnået. Der må ikke foregå arbejde i rummet med vandbaserede produkter (f.eks. maling, tapetsering o. lign.) Vedr. forberedelse henvises i øvrigt til parketleverandørens vejledning. Ved gulvvarme skal der tages særlige forholdsregler. Se belægningsleverandørens anvisninger.*
- Anvendelsestemperatur:** *+17 °C til +25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %.*
- Limning:** *Limen påføres gulvet med en grov tandet spartel. Påfør ikke mere lim end lægning kan foretages indenfor 15 minutter. Parketstavene lægges i den våde lim, trykkes godt fast og belastes med sandsække, parketbunder eller andet. For montering af stavene henvises i øvrigt til parketleverandørens særlige lægningsvejledning. Der må ikke presses lim op imellem parketstavene. Stavene må IKKE limes i fer og not.*
- Limmængde:** *1,5 - 2 m<sup>2</sup>/liter.*
- Monteringstid:** *0\* - 15 minutter.  
\*På svagt sugende underlag, som gummikork, korkment og lignende, må lægning dog først påbegyndes 5 minutter efter limpåføring.*
- Efterbehandling:** *Eventuel overfladebehandling af parketstavene må tidligst ske 24 timer efter lægning.*
- Rengøring:** *Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er våd. Indtørret lim opløses med sprit.*

## Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:** *Ingen*
- Brandfareklasse:** *Ingen*

*For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**