

Produktinformation:

Auto Mastic 545

Tætning og forsegling, til karosserier**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Auto Mastic 545 er en 1-komponent plastisk fugemasse, fremstillet på basis af syntetisk gummi og vegetabiliske olier.

Auto Mastic 545 anvendes til reparationer, tætnings- og forseglingsopgaver på karosserier, i autobranchen m.m.

Auto Mastic 545 er nem at arbejde med, danner en gummiagtig hinde indenfor 1 døgn og kan overmales.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kemiske data:**Fugemasse:**

Type:	Oliebaseret plastisk fugemasse, 1-komponent.
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Vægtfylde:	ca. 1,4 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
54539	Sort	300 ml patron	8705477

Afhærdet fugemasse:

Overmalbar:	Ja
Elasticitet:	+/- 10 %
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til ca. +100 °C



Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Fladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Auto Mastic 545 kan anvendes uden primer på de fleste overflader.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.*
- Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af fugemassen.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.*
- Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en fugepind, mættet med glittevæske 901, umiddelbart efter påføring.*
- Hærdning:** *Auto Mastic 545 danner en beskyttende hinde indenfor ca. 1 døgn ved 20 °C, og forbliver blød og plastisk under hinden. Fugemassen hærdner langsommere ved lavere temperaturer.*
- Efterbehandling:** *Efter hindedannelse kan Auto Mastic 545 overmales med de fleste malingstyper. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at man udfører prøve.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes med f.eks. mineralsk terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**