

Produkt Information:

Planspartel 657

Selvnivellerende gulvspartel til indendørs brug

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Planspartel 657 er en cementbaseret, plastforstærket, selvnivellerende, hurtighærdende, spændingsfri pumpbar gulvspartelmasse til indendørs brug.

Anvendes til planafretning af gulve i lagtykkelser på 1 - 45 mm. Kan anvendes på alle faste underlag som puds, beton, m.m.

Anbefales ikke til brug på anhydrit- og asfaltundergulve.



Medlem af  Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd

Planspartel 657 er en cementbaseret selvnivellerende gulvspartelmasse til indendørs brug.



Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
13813-0657-1
04
EN 13813:2002
CT-C25-F5
Brandklasse: A1
Afgivelse af korrosive stoffer: CT
Trækstyrke: C25
Bøjningstrækstyrke: F5
Svind: < 0,040%
Overfladestyrke RWFC: 250

Fysiske / kemiske data:

Spartemasse:

Type: Cementbaseret pulverspartel.
Farve: Grå
Konsistens: Pulver
Lagring: Opbevares tørt og køligt. Produktet er lagerstabil i min. 6 måneder fra produktionsdato.
Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7791	25 kg	5223558

Afhærdet spartelmasse:

Trykstyrke: 25 Mpa
Bøjstrækstyrke: 5 Mpa
Fri krympning: 0,4 promille
Flydemål: 135-145 mm

Brugsanvisning:

- Primning:** For at forbedre vedhæftningen og for at forhindre for hurtig udtørring skal underlaget primes med Primer 600. Primeren skal være helt tør inden udlægningen af gulvspartelmassen. **For anvendelse af primeren henvises til Produkt Information for denne.**
- Anvendelsesforhold:** Gulvets og materialernes temperatur skal som min. være 6 °C. Eventuel gulvvarme skal være slukket i så god tid, at gulvets temperatur er max. 20 °C inden udlægning. Må ikke tændes igen før tidligst 24 timer efter spartling, og i trin á 5 °C pr. dag. Ventilations- og airconditionanlæg skal være slukket inden arbejdet påbegyndes. Rummet skal være lukket og der skal skærmes af for direkte sollys.
- Forbrug:** 1,7 kg pulver pr. m² pr. mm lagtykkelse.
- Lagtykkelse:** 1 - 45 mm (selvnivellerende fra 5 – 45 mm)
- Blanding:** Pulveret blandes i forholdet 5,0 – 5,5 liter vand til 25 kg pulver. Blandingen foretages lettest med boremaskine påsat »piskeris« i 1-2 minutter indtil massen er letflydende og klumpfri. Hold pause i 1 minut, og omrør massen endnu engang i 1 – 2 minutter, herved opnås den bedste homogene og letflydende masse. Vi anbefaler kontrol af flydemålet iht. EN 12706. Kontrolring kan rekvireres hos Dana Lim A/S.
- Udlægning:** Spartelmassen hældes eller pumpes ud på gulvet hvorefter den selv flyder sammen til en jævn og plan overflade. Bearbejdes med en plan/tandspartel eller pigrulle. Spartelmassen bør efter opblanding anvendes indenfor 20 minutter.
- Efterbehandling:** Spartelmassen er gangbar efter 4-8 timer. Overfladebelægning kan normalt foretages efter 1 døgn, dog afhængig af lagtykkelse, luftens relative fugtindhold og temperatur. I tilfælde af gulvvarmesystem skal dette være slukket, og trinvis langsomt optændes efter at spartelmassen er totalt ophærdet.

Sikkerhed:

- MAL-kode:** 0-4 (1993)
- Sundhedsfareklasse:** Xi, lokalirriterende
- Indeholder:** Cement. Chromatindhold: mindre end 2 mg/kg tørt produkt.
- Faresætninger:** Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75