

Produktinformation:

Vindueskit 681

Til kitning og reparationer - overmalbar**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Vindueskit 681 er en professionel hurtigtørrende vandig kit på acryldispersionsbasis.

Anvendes til kitning af vinduer og reparation af kitfals. Hæfter til træ, glas, maling, pvc, galvaniseret jern og andre ikke-smittende overflader.

Vindueskit 681 kan hurtigt overmales, er UV-bestandigt og kræver ingen vedligeholdelse.

**Fysiske / kemiske data:****Kit:**

Type:

Vandbaseret kit på basis af acryldispersion.

Vægtfylde:

1,6 kg/l

Holdbarhed:

Minimum 8 måneder ved kølig opbevaring. Må ikke udsættes for frost.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	DB-nr.
68132	300 ml patron	Hvid	8706137

Afhærdet kit:

Overmales:

Ja.

Svind:

Ca. 15%.

Bestandighed:

Vejrlig: Meget god.

UV-lys: Meget god.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Kontaktfladerne skal være rene og fri for støv, fedt og olie. Overfladefugt kan accepteres, men ikke våde overflader. Ubehandlet træ grundes inden brug.
- Anvendelsestemperatur:** Minimum 5 °C. Døgnets minimumstemperatur må ikke komme under 5 °C under hærdningen.
- Påføring:** Vindueskit 681 påføres med fugepistol. Hjørnerne rettes til med kitkniv, som trækkes mod hjørnet. Spidsen af kitkniven skal slibes rund, så hjørnerne bliver svagt runde og ikke knivskarpe. Under hærdningen kan der pga. krympning dannes midlertidige spændinger, der ved knivskarpe hjørner kan medføre revnedannelser her.
- Efterglatning:** Overskydende kit fjernes med det samme med kniv eller spartel. Fin efterglatning foretages bedst, når kittet har dannet hinde.
- Tørretid:** Danner hinde efter nogle minutter. Overfladetør efter 1 – 2 timer ved 20 °C. Gennemhærdning varer 2 – 10 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og kitvulstens tykkelse.
- Ved kitning i den kolde og fugtige årstid skal man sikre sig, at kitvulsten er gennemhærdet inden den, udsættes for langvarig fugtighed, da den ikke-hærdede kerne i kitvulsten vil optage vand og udvide sig. Dette kan medføre at den hærdede overflade revner.
- Maling:** Vindueskit 681 kan overmales. Ved brug af linoliemaling, alkydoliemaling, plastalkydymaling eller acrylplastmaling kan der tidligst overmales 8 timer efter kitning.
- Rengøring:** Værktøj renses i vand inden kittet er tørt. Tør kit fjernes mekanisk.

For flere oplysninger og gode råd om kit og kitning, henvises til rapporten http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**