

Produkt:
DANAFIX 703

Revisionsdato: 26.09.2017
(Erstatter: 26.05.2015)

Leverandør: DANA LIM A/S
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

Udfærdiget af: Bo Brehmer

Produktbeskrivelse og anvendelse:

DANAFIX 703 er en specialudviklet lim, der anvendes til papirlimninger i forbindelse med fremstilling af gipsplader.

Påføring:	703
Valse:.....	●
Limhjul:.....	●
Dyse:.....	●

Materialer:	
Papir:.....	●
Pap:.....	●

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
7097	15 kg
7098	1000 kg

Fysiske / kemiske data:

Lim:	703
Type:.....	Vandbaseret PVAc dispersion
Farve:.....	Råhvid
Tørstofindhold [%]:.....	26
Viskositet [cP]:.....	2.800
Vægtfylde [kg/ltr.]:.....	1,1
pH:.....	6 – 7,5
Holdbarhed:.....	6 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. *

*: Danafix 703 kan have en tendens til at fase-separere efter 4 måneder opbevaring. Det anbefales at omrøre produktet inden brug.

Limfuge:	
Farve:.....	Mat transparent
Vandbestandighed:.....	Let opløselig

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstof samt løse partikler.
Fortynding:	Limene leveres klar til brug, men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
Påføring:	Limene påføres den ene flade med dyse, valse eller hjul.
Arbejdstemperatur:	15 – 25 °C.
Rengøring:	Våd lim fjernes med vand. Tørret lim afvaskes lettest med varmt vand.
Opbevaring:	Opbevares køligt i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.
Lagring:	Efter måneders henstand kan der forekomme et let bundfald. Limen bør da oprøres inden brug.

Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Andre oplysninger:

DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:

100-serien: Kontakt og skumpolsterlim
200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime
300-serien: Væglim
400-serien: Trælim
600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
700-serien: Papir-, emballage-, avislim
800-serien: Smeltelim
900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

700-serien Papir-, emballage- og avislim omfatter følgende grupper:

700-serien: Diverse speciallim
710-serien: Papirlim med lang åbentid
730-serien: Hæfteklæbende lim (til selvkæbende labels etc.)
740-serien: Limning af vanskelige (f.eks. voksede) overflader
750-serien: Limning af lakerede overflader
760-serien: Bogbinderlim
770-serien: Avislim
780-serien: Limning af vanskelige overflader (valse- & dysepåføring)
790-serien: Limning af ubehandlet pap/papir

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.