



# TEKNISK DATABLAD

**DANAFIX**

## Kacherings- og lamineringslim

**Produkt:**  
**D-coll 7761**

**Revisionsdato:** 16.02.2017  
(Erstatter: 10.06.2013)

**Leverandør:** DANA LIM A/S  
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)  
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75

**Udfærdiget af:** Laboratoriet, Kristian K. Pedersen

### Produktbeskrivelse og anvendelse:

D-coll 7761 er en hurtigtørrende lim til kacherings- og lamineringsmaskiner til kartonnageindustrien.

D-coll 7761 overholder kriterierne for anvendelse i produktion af Svanemærkede papirprodukter.

Emballage størrelser:

Varenummer	Størrelse
ZVF7761	1000 kg container

### Fysiske / kemiske data:

<b>Lim:</b>	<b>7761</b>
Type:.....	Vandbaseret PVAc/VAE dispersion
Farve:.....	Hvid
Tørstofindhold [%]:.....	53
Viskositet [cP]:.....	2.800
Vægtfylde [kg/ltr.]:.....	1,2
pH:.....	6 – 7
Holdbarhed:.....	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

<b>Limfuge:</b>	
Farve:.....	Mat transparent

## Brugsanvisning:

<b>Forberedelse:</b>	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstof samt løse partikler.
<b>Fortynding:</b>	Limen leveres klar til brug, men kan om nødvendigt fortyndes med vand.
<b>Påføring:</b>	Limen påføres den ene flade med dyse, valse eller hjul.
<b>Åbentid:</b>	8-13. Sugende materialer, sparsom limpåføring, lav luft- og materialefugtighed og megen ventilation kan influere på den angivne tid.
<b>Pressetid:</b>	Kort.
<b>Limmængde:</b>	100-200 g/m <sup>2</sup> afhængig af emnernes overflade samt kravet til åbentid.
<b>Arbejdstemperatur:</b>	15 – 25 °C.
<b>Rengøring:</b>	Våd lim fjernes med vand. Tørret lim afvaskes lettest med varmt vand.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt i tæt tillukket emballage. Tåler ikke frost.

*Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.*

## Sikkerhed:

<b>Sundhedsfareklasse:</b>	Ingen
<b>Brandfareklasse:</b>	Ingen
<b>MAL-kode:</b>	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

## Andre oplysninger:

### **DANA LIM's professionelle DANAFIX-program omfatter følgende serier:**

- 100-serien: Kontakt og skumpolsterlim
- 200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime
- 300-serien: Væglim
- 400-serien: Trælim
- 600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m.
- 700-serien: Papir-, emballage-, avislim
- 800-serien: Smeltelim
- 900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.