

**Produktinformation:**

# Vävlim & -Fyller Våtrum 218

**Vattenfast lim och fyller till glasfilt och glasväv****Produktbeskrivning & användning:**

Vävlim & -Fyller Våtrum 218 används för uppsättning och fyllning av glasfilt och glasväv i våtrum. Den höga täckförmågan ger perfekt grund till efterföljande våtrumsmålning.

Limmet är dessutom lämpligt till fasader, där det i kombination med filt kan användas som armeringsbehandling mot sprickbildning.

Limmet är pigmenterat och baserat på akryl och vattenbeständiga fyllmedel. Det har således egenskaper som både lim och fyller/färg.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

<b>Lim:</b>	
Typ:	Akryldispersion
Färg:	Vit
Konsistens:	Tixotropisk
Torrhalt:	ca 61 %
Densitet:	ca 1,3 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 12 månader i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4692	2.5 ltr spand
4693	5 ltr spand



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
- På starkt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.  
Täta och målade underlag slipas och tvättas med rengöringsmedel.
- Förtunning:** Omröres före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.
- Användningstemperatur:** 10 - 30°C, bäst vid ca 20°C.
- Applicering:** Limmet appliceras på väggen i ett jämnt lager med pensel, rulle eller Airless Sprututrustning. Väven/ filtten sätts upp i det våta limmet.
- Om limmet ska användas som armeringsbehandling, ska så mycket lim appliceras att väven "dränks" i det våta limmet.
- Följ alltid materialfabrikantens uppsättningsvägledning.**
- Sträckförmåga:** 3 - 6 m<sup>2</sup>/liter per behandling.
- Torktid (20°C, 60 % RF):** Limmet är beröringstorr efter ca 1 timme. Bör inte målas över förrän dagen efter. Genomhärdat på 3 - 4 dygn.
- Efterbehandling:** Ytterligare grundning kan göras när limmet är torrt. Eventuella blåsor skärs upp och limmas fast.
- Efter torkning slutbehandlas med lämplig färg.
- Uppsatt glasväv och -filt som utsätts för väder- och/eller vattenpåverkan ska alltid ytbehandlas med en effektivt täckande färg.
- Rengöring:** Limstänk avlägsnas direkt med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten innan limmet härdat. Lim på huden tvättas med tvål och vatten.

## **Säkerhet:**

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046-570 70**