Produktinformation:

Filler Utomhus 612

Cementbaserat pulverspackel

Produktbeskrivning & användning:

Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast.

Filler Utomhus 612 används till bredspackling av de flesta vägg- och takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning.

Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i »våta utrymmen« och är användbar som underlag till kakel, keramik och liknande material.

Fysikaliska / Kemiska data:

Typ: *Cementbaserat pulverspackel.*
Kulör: *Grå/Vit.*
Hållbarhet: *Obegränsad hållbarhet i torr och obruten förpackning.*
Förpackning:

Artikelnummer	***Emballage***
7802	*1 kg*
7815	*2,5 kg*
7816	*10 kg*

Bruksanvisning:

Förberedelser: *Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Torra ytor fuktas med vatten för att öka vidhäftningen. Underlagets temperatur bör inte understiga +5 °C.*

Blandning: *Pulvret blandas med ca 300 ml vatten per kg filler - (1 del vatten till 5 delar pulver). Blandningen rörs om noggrant i 3 – 4 minuter, lättast är att blanda med en kraftfull borrmaskin tills massan är jämn och utan klumpar.*

Brukstid: *ca 2 timmar vid +20 °C.*

Applicering: *Filler Utomhus 612 appliceras i ett moment med stålspackel eller dylikt. Vid spackling av stora håligheter kan man tillsätta ca 20 % kvartssand.*

Härdningstid: *4 – 6 timmar vid +20 °C.*

Efterbehandling: *Spacklet kan finslipas med sandpapper efter härdning. Slipning sker lättast inom ca 1 vecka. Övermålningsbar efter 1 – 2 dagar, beroende på temperatur och tjocklek.*

Rengöring: *Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har härdat.*

SÄKERHET: *Se produktens säkerhetsdatablad.*

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE