

Produktinformation:

Quick Filler 614

Cementbaserat pulverspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Quick Filler 614 är ett snabbhärdande vattenfast cementbaserat pulverspackel till reparation av stora och små skador, sprickor och ojämnheter samt till fastsättning av metall- och plastdetaljer. Kan användas både ut- och invändigt.

Quick Filler 614 används till spackling av de flesta underlag som t ex puts, betong, lättbetong, gipsskivor, träfiberskivor mm. Kan spacklas i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning.

Quick Filler 614 är särskilt lämplig till infästning och reparationer i samband med el och VVS arbete t ex vid fastsättning av eldosor, kablar, fästen för radiatorer, stuprör, ledstänger och liknande. Är också lämplig som vattenfast spackel i »våta utrymmen« och kan användas som underlag till kakel och andra tunga beläggningar.



Quick Filler 614 är ett snabbhärdande vattenfast cementbaserat pulverspackel till reparation av stora och små skador, sprickor och ojämnheter samt till fastsättning av metall- och plastdetaljer. Kan användas både ut- och invändigt.

Fysikaliska / Kemiska data:

Typ:

Cementbaserat pulverspackel.

Kulör:

Grå

Hållbarhet:

Minimum 6 månader i tätt förslutet emballage.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7756	1 kg
7757	5 kg



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Torra ytor fuktas med vatten innan den färdigblandade massan appliceras. Underlagets temperatur bör inte understiga +5 °C.*
- Förbättrad vidhäftning kan uppnås med hjälp av Primer 600.*
- Förbrukning:** *Ca 1,8 kg Quick Filler 614 per liter färdigblandad spackelmassa.*
- Blandning:** *Flytande konsistens uppnås genom tillsättning av 200 g vatten per kg filler.
Fast konsistens uppnås genom tillsättning av 160 g vatten per kg filler.*
- Använd alltid rent och kallt vatten. Om produkten skall användas vid lägre temperatur kan det vara en fördel att använda ljummet (ca 20 °C) vatten, detta accelererar härdprocessen och brukstiden blir därmed reducerad.*
- Blandningen rörs om noggrant i 3 – 4 minuter, enklast är att använda sig av en bormaskin med visp, tills massan är jämn och klumpfri.*
- Brukstid:** *5 – 10 minuter vid 20 °C.*
- Applicering:** *Quick Filler 614 appliceras och finspacklas i en arbetsföljd med en stålspackel eller liknande.*
- Torktid:** *ca. 15 minuter vid 20 °C*
- Efterbehandling:** *Övermålningsbar efter härdning. Beräkna 1 dygn/mm spackel.*
- Rengöring:** *Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har härdat.*

Säkerhet:

För säkerhetsinformation se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90