

Produktinformation:

Fönsterkitt 681

För kittning och reparationer - övermålningsbart**Produktbeskrivning & användning:**

Fönsterkitt 681 är ett professionellt snabbtorkande vattenburet kitt på bas av acryldispersion.

Används till kittning av fönster och reparation av kittfals. Vidhäftar mot trä, glas, färg, pvc, galvaniserat järn och andra torra ytor.

Fönsterkitt 681 kan tidigt övermålas, är UV-beständigt och kräver inget underhåll.

**Fysikaliska / kemiska data:****Kitt:**

Typ:

Vattenbaserad kitt på acryldispersionsbas.

Densitet:

1,6 kg/liter

Hållbarhet:

Minimum 8 månader vid sval förvaring. Får inte utsättas för frost.

Förpackning:

Artikelnr.	Emballage	Kulör
68132	300 ml patron	Vit

Härdat kitt:

Övermålningsbart:

Ja.

Krympning:

ca 15%.

Beständighet:

Väder: Mycket god.

UV-ljus: Mycket god.



Bruksanvisning:

- Förbehandling:** Ytorna skall vara rena och fria från damm, fett och olja. Fukt kan accepteras, men inte våta ytor. Obehandlat trä grundas före applicering.
- Användningstemperatur:** Minimum 5 °C. Dygns minimum temperaturen får inte understiga 5 °C under härdningen.
- Applicering:** Fönsterkitt 681 appliceras med fognipistol. Hörnen rättas till med kittkniv, som trycks mot hörnet. Spetsen på kittkniven slipas rund, så att hörnorna blir svagt runda och inte knivskarpa. Under härdningen kan det p.g.a. krympning uppstå spänningar, varvid den knivskarpa hörnan kan medföra sprickbildningar.
- Efterglättning:** Överskottskitt avlägsnas med kittkniv eller med en spackel. Fin efterglättning utförs bäst när kittet har bildat en skinnyta.
- Torktid:** Damm torr efter några minuter. Ytor efter 1 – 2 timmar vid 20 °C.
Genomhärdat efter 2 – 10 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och kittfalsens tjocklek.

Vid kittning under kall och fuktig årstid ska man försäkra sig om genomhärdning av falsen innan den utsätts för långvarig fuktbelastning, eftersom den ohärdade kärnan i falsen annars kan ta upp vatten och utvidga sig. Detta kan medföra att den härdade ytan lossnar.
- Övermålning:** Fönsterkitt 681 är övermålbart. Vid användning av linoljefärg, alkydoljefärg, plastalkydfärg eller acrylatfärg kan man tidigast måla efter 8 timmar.
- Rengöring:** Verktyg rengörs med DANA Wipes 915 eller med vatten innan kittet torkar. Torkat kitt avlägsnas mekanisk.

För fler upplysningar och goda råd om kitt och kittning, se rapporten »Kittning og vedligeholdelse af ruder med enkeltglas«. - [http://www.vipo.dk/pictures org/Glas Vindue.pdf](http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf)

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**